

POLIURETANI AD ALTA RESILIENZA (HR)

	DENSITA'	COLORE	PORTANZA	DEFORMAZIONE PERMANENTE	PERDITA PORTANZA
HR vegetale NA 3515	35	giallo	Kpa 1,5	1,50	18
HR 3530	35	bianco	Kpa 3	5,00	23
HR 3532	35	rosa	Kpa 3,2	5,00	23
LYMPHA 40	38	azzurro	Kpa 3,2	3,00	20
LYMPHA 40/M	38	verde chiaro	Kpa 2,4	3,50	18
HR 4030 PANTERA	40	maculato bianco/grigio	Kpa 3	5,00	22
HR GAIA 43S	43	ocra	Kpa 3,5	3,00	22
HR GAIA 43S	43	verde	Kpa 2,8	3,00	22
HR LS45025	43	bianco	Kpa 2,5	3,00	20
HR LS45032	43	azzurro	Kpa 3,2	3,00	20
ELAST PF 40/FR _{ignifugo}	40	tabacco	Kpa 3,00	3,50	15
ELAST PR 45/FR _{ignifugo}	45	arancio	Kpa 2,8	3,00	15
LYMPHA 50	48	giallo	Kpa 3,4	2,50	15
LYMPHA 50/M	48	giallo	Kpa 2,6	3,50	15